

Så underhåller du altan och trädäck

Ett trädäck eller altan som inte underhålls blir lätt grådaskig och till slut uppstår även formförändringar. Det gäller att sköta om det på rätt sätt, vilket även gäller när det är byggt av tryckimpregnerat virke.

Om du inte underhåller det är det risk att det, när det sväller och krymper under påfrestning från väta och sol, också justerar position på skruvar och spikar som då kan börja klättra upp ur träet. Risken är då att du råkar trampa på dem och skadar dig.

Förändringarna som uppstår är också rent utseendemässiga eftersom färgen förändras.

Även om tryckimpregnerat virke används, som håller längre, måste utseendet ändå fräschas upp om du inte vill att det ska förändras.

Underhåll altan och trädäck - så gör du:

Ett trädäck eller en altan av tryckimpregnerat virke innebär att det är skyddat mot röta, men det innebär inte att det är skyddat mot fukt. Således kan de utseendemässiga förändringarna som sker på ett obehandlat trädäck även uppstå här då fukt tränger ner och träet sedan torkar.

Vill du skydda ett tryckimpregnerat trädäck eller altan helt från fukt måste du således olja in det med jämna mellanrum. Oljans effekt avtar med tiden och då krävs det ny olja. I regel behöver du olja in det på nytt varje år om du vill att det bibehåller full fuktavvisande effekt.

Du kan använda skurborste och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra trädäcket eller altanen. Med mjuka träslag som furu och liknande som är väldigt känsligt avråds från att använda högtryckstvätt vid rengöring, det finns då risk för att den blir räfflad för att man sliter bort fiber.

Efter rengöring bör du låta träet torka i ett par dagar innan du oljar in det med en grundolja. Använd en grundolja från en välkänd tillverkare. Gärna en olja med en tillsats av fungicid, en så kallad impregnerande grundolja, eftersom den ger lite extra skydd mot röta.

Tänk på att när du oljar in träet så mörknar det lite för varje gång, dessutom mörknar det ytterligare när solen ligger på för att det leder till oxidation av oljan.